



FISA TEHNICA

Pentru produsul

Nr. 86

Editia : 3

Revizia: 3

SAVANA LAC PE BAZA DE APA PENTRU PARCHET, CU TEFLON

Data: 29.01.10

1. PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Produs pe bază de dispersie apoasă de rășini acril-poliuretanic, aditivi fluorurați antipatare, aditivi pentru etalare, luciu și antiabraziune. Formează pelicule cu uscare rapidă, aderente, cu rezistențe mecanice și chimice remarcabile asigurând o protecție de lungă durată a suprafeței pe care se aplică. Păstrează nuanța naturală a lemnului.

2. UTILIZARE:

Se utilizează pentru finisarea decorativă și de protecție a pardoselilor (parchet, dusele), precum și a obiectelor din lemn exploatate la interior.

3. DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatili, %

masic : 30 ± 2

volumic: 27 ± 2

Densitate, g/cm³

1,05 $\pm$ 0,05

COV

Subcategorie produs: „Lacuri pentru lemn și lacuri pentru interioare/exterior
incluzând lacuri opace pentru lemn”

Val limită maximă COV, g/l: 150 (2007) /130 (2010)

Conținut maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 129.

Culoare

incolor

Aspect peliculă

uniform lucios

Uscare la atingere, 20°C

1 oră

Uscare pentru reacoperire, 20°C

4 ore

Uscare finală (pentru trafic

24 ore

usor/manipulare), 20°C

Uscare totală pentru trafic intens
(reticulare), 20°C

7 zile

4. APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs

Diluant: apă

Diluare: **Strat 1** (impregnare) – maxim 10% apă curată. Procentul de apă de diluare utilizat depinde de: textura și tipul lemnului, finisarea dorită (cu pori închisi sau deschisi) și de dispozitivul de aplicare ales. Grundul trebuie să fie complet absorbit în pori.

Strat 2-3 – nediluat.

Se omogenizează bine înainte de utilizare.

Pregătire suprafață

Suprafete noi

- se șlefuiască în lungul fibrei cu hârtie abrazivă de granulație minim 150;
- se desprăfuiesc prin aspirare și ștergere cu o lavetă din bumbac.

Suprafete lacuite anterior

- se îndepărtează lacul vechi până la suport (prin șmirgheluire și rășchetare), apoi se tratează ca și suprafețele noi

Grosime peliculă

ud: 50 – 80 micrometri

uscata: 15 – 25 micrometri

Număr de straturi

2 - 3

Randament teoretic de
aplicare

10 – 12 mp/l/strat

Consumul depinde foarte mult de gradul de pregătire și finisare al suprafețelor și

esenta lemnului utilizat.

Condiții de aplicare

Condiții	Temp.			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max.	15-30°C	15-30°C	15-30°C	1-12%	20-80%

Mod de aplicare

Curățare echipament de lucru

Cu pensula pentru produse pe bază de apă, rolă mohair

Apă

5. TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare

6. AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanș având capacitate de 0,75 L; 2,5 L.

Transport și Depozitare

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 – 30 °C. Risc de depreciere prin îngheț.

7. MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare.

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform SR EN ISO 9001:2001 și SR EN ISO 14001:2005
Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.

- 2 -

Formular cod F-7.3.-09, rev1