



FISA TEHNICA

Pentru produsul

Nr. 20

Editia : 3

Revizia: 0

EKONOMIC

VOPSEA ALCHIDICA FINA SEMILUCIOASA

Data: 08.12.09

1. PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Vopsea pe bază de rășini alchidice grase, sicitivi, pigmenti, extenderi și solvenți organici. Prezintă o bună capacitate de etalare, aderență excelentă la suportul pregatit adekvat, rezistență foarte bună la intemperii și la uzură.

Produsul este avizat de către Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții prin Agrementul Tehnic nr. 001-04/1153-2007.

2. UTILIZARE:

Se utilizează la acoperirea decorativă și de protecție a suprafețelor din lemn, beton, metal.

3. DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatile, %	masic : 60 ± 5
Densitate, g/cm³	$1,2 \pm 0,1$
COV	Subcategorie produs: „Vopsele de interior/exterior pentru decorare, pentru lemn, metal”. Valoare limită COV, g/l: 400 (2007) / 300 (2010) Continutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 299.
Culoare	Alb, crem, galben, albastru, verde iarbă, roșu, grena, maro, gri, negru
Aspect peliculă	uniform satinat
Uscare la atingere, 20°C	12 ore
Uscare pentru reacoperire, 20°C	12 ore
Uscare finală (pentru manipulare), 20°C	24 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	3 zile

4. APLICARE / MOD DE UTILIZARE

- Pregătire produs**
- se omogenizează înainte de utilizare;
 - se utilizează nediluat.

Pregătire suprafață

Suprafete noi din lemn

- se şlefuesc în lungul fibrei cu hârtie abraziva cu granulație minim 150;
- se desprăfuesc prin periere, prin aspirare sau prin ștergere cu o lavetă din bumbac;
- se degreseză cu un tampon îmbibat cu **GUZU - Grundsolv diluant** (compatibil D509);
- în cazul în care suprafețele prezintă defecți (ex: denivelări, fisuri etc), acestea se niveleză cu **ROST – Chit reparatii pentru lemn și zidărie**, se lasă să se usuce, apoi se şlefuesc local pentru egalizare și se desprăfuesc;
- se grunduiesc cu **SAVANA – Grund incolor pentru protecția lemnului, impotriva insectelor și mușcătilor**, **ROST – Grund galben** pentru lemn sau **EKONOMIC – Ulei de in sicutativ**.

Suprafete din lemn vopsite în prealabil

- se îndepărtează vopseala sau lacul vechi până la suport și se procedează ca în cazul suprafetelor noi din lemn.

Suprafete metalice noi

- degrasare cu **GUZU - Grundsolv diluant** (compatibil D509) sau cu soluții de detergenti, urmată de spălare cu apă;
- se îndepărtează rugina prin periere cu perii de sărmă, șmirgheluire, sablare și se desprăfuesc prin aspirare, periere sau ștergere cu o lavetă din bumbac;
- se grunduiesc cu **ROST – Grund**.

Suprafete metalice vopsite în prealabil

- degrasare cu **GUZU - Grundsolv diluant** (compatibil D509) sau cu soluții de detergenti, urmată de spălare cu apă;

- vopseaua veche neaderentă și rugina se indeparteaza, iar vopseaua veche aderenta se asperizeaza prin slefuire;
- se desprăfuiesc prin aspirare, periere sau ștergere cu o lavelă din bumbac;
- zonele curătate pana la suport metalic se grunduiesc.

Suprafete din zidărie noi

- se lasă să se usuce și să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în operă;
- se îndepărtează uleiul de cofraj prin curătare cu un agent emulsionant, urmată de spălare cu apă;
- în cazul constatării apariției eflorescenței se tratează suprafața prin periere energetică sau decapare acidă conform instrucțiunilor specifice;
- în cazul în care suprafetele prezintă defecte (denivelari, fisuri) se niveleză cu **ROST – Chit reparatii pentru lemn și zidărie**, se lasă să se usuce, apoi se șlefuesc local pentru egalizare și se desprăfuiesc;
- se grunduiesc cu **ROST – Amorsă**.

Suprafete din zidărie vopsite în prealabil

- se îndepărtează vopseaua veche până la un suport adekvat;
- în cazul în care suprafetele prezintă crăpături sau fisuri acestea se niveleză cu **ROST – Chit reparatii pentru lemn și zidărie**, se lasă să se usuce, apoi se șlefuesc local pentru egalizare;
- se desprăfuiesc prin aspirare, periere sau ștergere cu o lavelă din bumbac;
- se grunduiesc cu **SAVANA – Amorsa pentru pereti**.

Grosime peliculă

ud: 150 – 200 microni
uscat: 45 – 60 microni

Număr de straturi

2

Randament teoretic de aplicare

8 – 10 mp/l/strat

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafetei vopsite.

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	Mediu
Min-Max	10-30°C	10-30°C	10-30°C	1-12%	20-70%

Se aplică numai pe suprafete uscate având o temperatură superioară punctului de rouă cu 3°C. Nu se aplică în condiții de expunere directă la radiatiile solare, vant, ploaie, ceata.

Mod de aplicare

Cu pensula sau rola

Curățare echipament de lucru

GUZU - Grundsolv diluant (compatibil D509)

5. TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare

6. AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente metalice închise etanș având capacitate de 0,6 L; 2 L.

Produsul aflat într-un ambalaj parțial gol are o viabilitate scăzută datorită reacțiilor oxidative inițiate de oxigenul din aer.

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură și aprindere, la temperaturi între 5 - 30°C.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanțelor inflamabile și nocive.

Transport și Depozitare

7. MĂSURI DE SECURITATE

Produsul se utilizează în locuri cu ventilație sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursă de aprindere cu respectarea normelor de protecție recomandate la lucrul cu substanțe inflamabile și nocive. După golire, ambalajele se elimină la un centru de colectare a deseurilor periculoase.

Agenti de stingere incendii recomandati: CO₂, pulbere chimica, nisip, spuma mecanica.

Agenti de stingere incendii interzisi: apa (jet compact, jet pulverizat).

Clasificare: preparat nociv și inflamabil.

Datele prezentate se bazează pe testele noastre execute în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii , punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform SR EN ISO 9001:2001 și SR EN ISO 14001:2005

- 3 -

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.